

ПАМЯТКА

пользователям напорно-всасывающих шлангов из ПВХ

Шланги ПВХ напорно-всасывающие следует применять для транспортировки только тех сред, которые указаны в характеристиках для конкретного типа шланга.

При пониженных температурах шланги пвх становятся очень хрупкими, поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно, не подвергать деформации и ударам. Перед монтажом или размоткой в таких случаях шланг должен быть выдержан при температуре +15-20 °С в течение не менее 24 часов.

Шланги должны храниться в сухом помещении в упаковке производителя при температуре от -30 °С до +40 °С, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и храниться в условиях, исключающих их загрязнение. При складировании необходимо учитывать, что под воздействием сильных нагрузок возможна деформация продукции.

Для обеспечения удобства монтажа и облегчения надевания шлангов на патрубки необходимо концы шлангов длиной 50-60мм опустить в горячую воду (60-70 °С) на 1-2 мин.